

Высокое профессиональное качество Холодной битумной мастики **URBALIT жидкий асфальт® - Мастика 05** способствует повышению производительности и качества дорожных работ. Рекомендуется для ремонта трещин и небольших выбоин (шириной до 10 мм и глубиной не более 10-15 мм). Применяется для предотвращения попадания влаги в трещины асфальта и её замерзания при низких температурах, с целью продления срока службы асфальта.

Преимущества Мастики 05

Готовая к применению смесь с оптимальной вязкостью для наилучшего заполнения трещин легко наносится, имеет прекрасное сцепление с асфальтом, обладает отличными герметизирующими свойствами и сопротивляемостью к появлению трещин.

- Использовать Мастику 05 могут обычные люди, не имеющие специальных знаний и опыта.

- При ремонте трещин Мастикой 05 не требуется никакого специального теплового оборудования, всё наносится в холодном виде.

- Быстрота нанесения и высыхания, надёжность сцепления с дорогой и долговечность.

- Асфальт, с отремонтированными Мастикой 05 трещинами и покрытый затем герметизирующим покрытием **URBALIT жидкий асфальт® - Защита 02**, приобретает вид свежееужоженного и придаёт опрятный, нарядный вид Вашей территории.

РАСХОД

10 л на 15 м трещин шириной до 10 мм и глубиной до 10 мм.

АКСЕССУАРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для нанесения Мастики - 05 применяйте обычный малярный шпатель.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Все работы должны проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже + 5 °С и отсутствии дождя в течение 1 суток после нанесения.

Перед началом работ огородите обрабатываемый участок так, чтобы исключить движение людей и транспорта в период проведения работ и минимум 12-24 часа после их окончания.

Обрабатываемые трещины должны быть очищены от ростков

растений, грязи, песка и пыли. Перед началом работы переверните ведро Мастики 05 вверх дном и хорошо встряхните. Откройте ведро и тщательно перемешайте содержимое до однородной массы. Заполните весь объём трещины мастикой и разравняйте поверхность. После высыхания Мастики 05, о чём будет говорить равномерный черный цвет, рекомендуется для продления срока службы мастики и самого асфальта покрыть весь участок герметизирующим покрытием **URBALIT жидкий асфальт® - Защита 02**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Примерно от 12 до 24 часов, в зависимости от толщины и глубины трещины, температуры и влажности воздуха.

ХРАНЕНИЕ

Холодную битумную мастику **URBALIT жидкий асфальт® - Мастика 05** хранить в заводской упаковке с плотно закрытой крышкой в сухом помещении при температуре воздуха не ниже + 5 °С.

Не замораживать! Срок хранения Мастики 05 - 1 летний сезон.

СОСТАВ

Вода, битум дорожный, эмульсионные и адгезионные добавки, минеральные наполнители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе использовать средства индивидуальной защиты, очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Горячая линия/ Звонок бесплатный
Мы ждем Ваших пожеланий и предложений
По тел: (499) 350-45-73

Произведено:
000 «МОБИТЕХ»
119602, г. Москва,
ул. Тропарёвская, вл. 4
www.жидкийасфальт.рф



Дата производства: см. на упаковке
Соответствует требованиям:
ТУ 20.30.22-001-14294206-2018



7



9 3 0 0 7 3 6 0 0 0 1 8