

Высокое профессиональное качество Омолаживающей пропитки для асфальта **URBALIT жидкий** асфальт - **Пропитка 06** способствует повышению производительности и качества дорожных работ. Рекомендуется для финишной отделки дорожных покрытий.

Подходит для ремонта асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и парковок перед общественными зданиями, подъездов к коттеджам и гаражам, проездов и дорог с любой интенсивностью движения.

**Пропитка 06** - это микробитумополимерная многокомпонентная композиция, которая используется на участках с поверхностями, имеющими явные признаки разрушения. Небольшие выбоины, волосяные трещины, шелушение и выкрашивание - все эти дефекты легко устраняются. Достаточно один раз нанести на очищенное дорожное покрытие Пропитку 06 и дождаться, когда пропитка высохнет.

Проникая внутрь асфальтобетона, Пропитка 06 становится прочной мембраной, которая возвращает дорожному полотну упругость и устойчивость. Бензин, кислота, щелочи, технические масла остаются на поверхности и больше не причиняют вреда асфальту.

### Преимущества Пропитки 06

- **Не требует сложного оборудования** для нанесения пропитывающего состава на дорожное полотно.
- **Защищает асфальтобетонные покрытия** автомобильных дорог во всех дорожно-климатических зонах от воздействия погодных факторов и агрессивных сред.
- **Повышает устойчивость** органических вяжущих к термоокислительному старению в асфальтобетоне.
- Применяется для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей.

Может быть использована в качестве вяжущего для ямочного ремонта.

- **Продлевает межремонтные сроки,** отодвигая необходимость ремонта дорожного полотна в зависимости от загруженности и состояния полотна на момент нанесения пропитывающего состава – на срок от 1 до 3-х лет.

#### Расход

- при начальной стадии шелушения 0,7-0,8 кг/кв. м
- при выкрашивании асфальта 0,8-1,2 кг/кв. м

# Аксессуары и инструменты

Для нанесения Пропитки 06 применяйте гладилку с резиновым краем шириной 40-70 см.

#### Подготовка к работе

Нанесение Пропитки 06 должно производиться при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не более 80%. Перед началом работ огородите обрабатываемый участок так, чтобы исключить движение людей и транспорта в период проведения работ и минимум 6 часов после их окончания. Покрытие дороги должно быть сухим, очищенным от пыли. Отремонтируйте трещины и небольшие выбоины (площадью до 10 кв.см и глубиной не более 1 см) с помощью холодной битумной мастики URBALIT жидкий асфальт – Мастика 05.

При более значительных разрушения проводится предварительный ямочный ремонт с

использованием холодной асфальтовой смеси **URBALIT жидкий асфальт – Холодный** асфальт **01.** 

Для того, чтобы не испачкать нижнюю часть бордюров, столбов и пр., места их примыкания к асфальту оклейте малярным скотчем. Перед началом работы тщательно перемешайте содержимое. Вылейте на край обрабатываемого участка 2-3 литра содержимого и гладилкой с резиновым краем равномерно распределите его по поверхности, стараясь покрыть участок асфальта тонким слоем без пропусков и образования луж из наносимого состава. Пропитка наносится так, чтобы нанесенный пропитывающий состав повторял профиль асфальтового покрытия, а верхние грани щебня оставались на поверхности. Материал должен заполнить трещины, пустоты, выбоины и углубления асфальтобетонного покрытия. Если остались незаполненные участки, необходимо повторить обработку дефектных мест.

Труднодоступные и особо важные места покройте с помощью обычной малярной кисти. В результате вся обработанная площадь должна иметь равномерный чёрный цвет. Тёмно-коричневый оттенок пропадает по мере высыхания **Пропитки 06.** 

### Время высыхания

Примерно от 3 до 6 часов в зависимости от температуры воздуха, ветра и толщины слоя. Свеженанесённый состав липнет и пачкается, по нему категорически нельзя ходить и ездить до его полного высыхания!

# Хранение

Омолаживающую пропитку для асфальта **URBALIT жидкий асфальт - Пропитка 06** хранить в заводской упаковке с плотно закрытой крышкой в сухом вентилируемом помещении при температуре от -25м°C до +35°C.

## Гарантийный срок хранения – 1 год.

#### Меры безопасности

- При работе использовать средства индивидуальной защиты, очки, резиновые перчатки.
- Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
- Беречь от источников воспламенения. Не курить.
- При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть водой.
- Беречь от детей.

Произведено: 000 «МОБИТЕХ» 119602, г. Москва, ул. Тропарёвская, вл. 4 www.жидкийасфальт.рф

Дата производства: см. на упаковке







Соответствует требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и применения.

Горячая линия/Звонок бесплатный Мы ждем Ваших пожеланий и предложений

По тел: (499) 350-45-73



