

Высокое профессиональное качество Жидкой пропитки для дорожных покрытий **URBALIT жидкий асфальт - Пропитка 07** способствует повышению производительности и качества дорожных работ. Рекомендуется для финишной отделки дорожных покрытий.

Применяется для защиты всех типов асфальтобетонных покрытий от воздействия погодных-климатических факторов и агрессивных сред, повышения устойчивости органических вяжущих к термоокислительному старению в асфальтобетоне и продления межремонтных сроков на 2-3 года.

Пропитка 07 - это многокомпонентная композиция на основе органического растворителя, которая используется на участках с поверхностями, имеющими незначительные признаки разрушения. С её помощью легко устраняются небольшие волосяные трещины, шелушение и выкрашивание.

Проведение профилактических работ **Пропиткой 07** для предотвращения интенсивного старения и изменения структуры органических вяжущих в асфальте, а также своевременное принятие мер по устранению образующихся дефектов позволит замедлить дальнейшее разрушение покрытия автомобильной дороги.

Преимущества Пропитки 07

- Простота применения – позволяет проводить работы как ручным способом с применением резиновых гладилок и ручных распределителей (леек, пневморазбрызгивателей, любых распылителей с соответствующими форсунками), так и с использованием автогудронатора.
- Быстрое высыхание - формирование защитного покрытия происходит в течении 3 часов после нанесения состава.
- Высокая эффективность - герметизирует и обеспечивает как внешнюю, так и внутреннюю гидроизоляцию асфальтобетонных покрытий. Имеет высокие адгезионные свойства к асфальтобетону, бетону, каменным материалам «основной» и «кислой» природы.
- Технологичность - температура применения от +5°C и выше. Пропитка успешно применима в странах с резко континентальным климатом. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, солям, кислотам и щелочам.

Расход Пропитки 07 определяется в зависимости от состояния покрытия, пористости и шероховатости асфальтобетона и составляет от 300 до 1200 мл/м².

Средний эффективный расход – 0,6 л / м².

Технология применения

Обработке можно подвергать как всю поверхность покрытия, так и его отдельные участки. Обработка покрытия «картами» производится ручным способом с применением ручных распределителей (пневморазбрызгивателей, леек и т.п.) и резиновых гладилок.

Пропитку 07 можно применять как на покрытиях с дефектами, так и на покрытиях без видимых дефектов.

Нанесение Пропитки 07 следует выполнять в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +15°C для автоматизированных работ и не ниже +5°C для ручного нанесения, относительной влажности воздуха не более 80%. Обязательным условием нанесения является – сухое покрытие.

Перед началом работ оградите обрабатываемый участок так, чтобы исключить движение людей и транспорта в период проведения работ и минимум 3 часов после их окончания.

Для того, чтобы не испачкать нижнюю часть бордюров, столбов и пр., места их примыкания к асфальту оклейте малярным скотчем. Перед началом работы тщательно перемешайте содержимое. Вылейте на край обрабатываемого участка 2-3 литра содержимого и гладилкой с резиновым краем равномерно распределите его по поверхности, стараясь покрыть участок асфальта тонким слоем без пропусков и образования луж из наносимого состава. Пропитка наносится так, чтобы нанесенный пропитывающий состав повторял профиль асфальтового покрытия. Верхние грани щебня могут оставаться на поверхности. Материал должен заполнить трещины, пустоты, выбоины и углубления асфальтобетонного покрытия. Если остались незаполненные участки, необходимо повторить обработку дефектных мест.

Труднодоступные и особо важные места покройте с помощью обычной малярной кисти.

В результате вся обработанная площадь должна иметь равномерный чёрный цвет. Тёмно-коричневый оттенок пропадает по мере высыхания **Пропитки 07**.

Допускается смешивание пропиточного состава с минеральными наполнителями (например, кварцевый песок, минеральный порошок). Количество наполнителя подбирается на месте проведения работ и зависит от состояния обрабатываемого покрытия. Рекомендованное количество наполнителя 20-30% от массы **Пропитки 07**.

Хранение

Жидкую пропитку для дорожных покрытий **URBALIT жидкий асфальт - Пропитка 07** хранить в заводской упаковке с плотно закрытой крышкой на расстоянии не менее 2 метров от отопительных приборов в сухом вентилируемом помещении или на открытых площадках под навесом при температуре от -35°C до +50°C. Не боится замораживания.

Срок хранения – 1 год.

Состав

Нефтяной битум, технологические добавки, минеральные наполнители, органический растворитель.

Меры безопасности

- Горячая жидкость. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение. Может поражать органы дыхания в результате многократного или продолжительного воздействия.

- Не вдыхать пары.
- При проглатывании — немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту.
- При попадании на кожу необходимо протереть кожу ветошью, смоченной растительным маслом, и промыть теплой водой с мылом.
- При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
- При работе использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, кирзовые ботинки.
- Использовать только для наружных работ.
- Не допустимо воздействие открытого огня, искр и других источников воспламенения. Не курить.
- Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке в недоступном для посторонних месте.
- При пожаре тушить песком, кошмой, углекислотным, порошковым или пенным огнетушителем.
- Беречь от детей.
- С целью исключения вредного воздействия на окружающую среду категорически запрещается сливать остатки продукта в поверхностные водоемы, используемые для целей хозяйственно-питьевого, культурно-бытового водопользования и рыбохозяйственного назначения.

Произведено:

ООО «МОБИТЕХ»

119602, г. Москва, ул. Тропарёвская, вл. 4

www.жидкийасфальт.рф

Дата производства: см. на упаковке



Соответствует требованиям:
СТО 22320188-009-2015

Горячая линия/ Звонок бесплатный
Мы ждем Ваших пожеланий и предложений
По тел: (499) 350-45-73

