




iPolymer ПОЛИМЕРБЕТОН ДОРОЖНЫЙ

Быстрый ремонт разрушений
на дороге



Порядок нанесения

Подготовка поверхности

Поверхность ремонтируемого участка должна быть по возможности максимально чистой и сухой.

Перед применением iPolymer Полимербетона Дорожный довести его температуру до температуры окружающего воздуха. Полимербетон подготавливают к применению непосредственно на месте проведения работ.

1) Открыть ведро и достать из него пластиковую бутылку со связующим и пакет с Инициатором MMA.

2) Содержимое бутылки встряхнуть, вылить в ведро и тщательно перемешать миксером.

3) Высыпать из пакета в ведро Инициатор MMA и тщательно перемешать.

Время перемешивания материала с Инициатором MMA не должно превышать 30 сек!

4) Сразу же вылить содержимое ведра полностью на ремонтируемый участок и выровнять.

После введения в материал Инициатора MMA недопустимы паузы и перерывы в работе.

Следующее ведро можно наносить встык к предыдущему. iPolymer Полимербетон Дорожный можно наносить на асфальт, цементный бетон и на полимерный бетон.

Расход материала зависит от глубины разрушений.

Время застывания – 30-40 мин.

При отрицательных температурах воздуха возможно незначительное увеличение времени до полного застывания материала.

Через 2 часа движение автотранспорта осуществляется в полном объеме.

25 кг

Цвет

Номер партии

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев

Дата производства: см. на упаковке

TU 20.14.33-009-41617445-2019

Высоконаполненный быстродействующий полимерный композитный материал для ремонта ям, выбоин и иных дефектов дорожного полотна, включая деформационные швы. Материал выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, обладает высокой химстойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к УФ-излучениям и может эксплуатироваться в самых экстремальных условиях. В отличие от цементных рем. составов может применяться при отрицательных температурах.

Производитель: ООО «АйПолимер» 119602, г. Москва, ул. Тропарёвская, вл. 4 стр. 3 www.ipolymer.ru тел. +7(499) 938-70-15